

# BIJLARD CONSTRUCTION SEALER 60®



## PRODUCTOMSCHRIJVING

Een professionele, elastische, overschilderbare lijm, montage- en afdichtingskit op basis van MSP.

## TOEPASSINGSGBIED

CONSTRUCTION SEALER 60® is een hoogwaardig product voor zowel lijmen, monteren als afdichten van vrijwel alle materialen en (zelfs vochtige) ondergronden. Binnen en buiten toepasbaar zonder randzone vervuiling. Geschikt voor vochtige ruimtes. Overschilderbaar met de meeste soorten acryllatex- en alkydverf.

Lijmen: gevelpanelen, glas, spiegels, vele kunststoffen(acrylaat), (natuur-) steen, beton, hout en vele metalen.

Monteren: plinten, schroten, vensterbanken, drempels en isolatieplaten.

Afdichten: schimmelwerende voegen in badkamers, keukens, deknaden, reparaties van daken, goten en topafdichting bij beglazing.

## VERWERKING

Bewerking ondergrond: de ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij zijn. Gebruik van PRIMER CS 60® alleen nodig daar waar extreme constructieve eisen gesteld worden in combinatie met zeer poreuze ondergronden bijvoorbeeld: bij verlijming van gevelpanelen. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon.

Gereedschap: spuitkoker met hand- of luchtkitspuit verwerken.

Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen of dotten. Aandrukken en/of fixeren en laten uitharden. Niet verwerken beneden +5°C. Natte lijmresten verwijderen met CLEANER CS 60®.

Afdichten: voor een optimale werking van de kit, de voeg net zo diep als breed maken, min. 5 mm. Kit afstrijken met natte vinger of een vochtig plamuurmes.

## EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +100°C.

Vocht- en vorstbestendigheid: goed.

Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen alle weersinvloeden, UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten.

Overschilderbaarheid: goed.

Elasticiteit: blijvend elastisch.

**BIJLARD®**  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**

## TECHNISCHE GEGEVENS

Basisgrondstof	: MSP.
Kleur	: bruin, grijs, wit, zwart.
Dichtheid	: 1380 kg/m <sup>3</sup> .
Verspuitbaarheid	: 3 mm/6.3 Bar.
Huidvorming	: na ca. 10 minuten bij 20°C.
Kleefvrijtijd	: na ca. 4 uur.
Hardheid	: ca. 60 shore A.
Krimp	: geen.
Doorharding	: ca. 2-3 mm. per 24 uur.
Rek bij breuk	: 300%.
Treksterkte	: ca. 2.2 N/mm <sup>2</sup> .
Schimmelbestendig	: uitstekend.

## HOUDBAARHEID

CONSTRUCTION SEALER 60® is in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 9 maanden houdbaar na productie.

## VERPAKKING

Spuitkokers van 290 ml. en worsten van 600 ml.

## ZIE VOOR SPECIFIEKE TOEPASSINGEN DOCUMENTATIE:

001/PANEL



002/MARINE



003/WET



004/HOME



005/AUTO



Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

**BIJLARD**®  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**