

BIJLARD CS FLOOR®



PRODUCTOMSCHRIJVING:

Bijlard Construction Sealer Floor is een professionele, elastische, 1-komponenten oplosmiddelvrije vloer en parketlijm op basis van MSP, welke uithardt onder invloed van de luchtvochtigheid.

TOEPASSINGSGBIED:

Construction Sealer Floor is een hoogwaardige pasteuze lijm voor het verlijmen van parket en/of tapijt op zowel poreuze als niet poreuze ondergronden zoals beton, cement, anhydrite, hout, spaanplaat, board, volkern, metalen e.d. Binnen en buiten toepasbaar en geschikt voor vochtige ruimtes, echter niet onder water. Construction Sealer Floor is watervrij waardoor er geen uitzetting van hout optreedt. Elastisch, absorbeert het geluid van voetstappen.

VERWERKING:

Folie verwijderen en na gebruik folie weer boven op lijm plaatsen en deksel goed sluiten. De ondergrond dient vlak, schoon, stofvrij en vast te zijn. Oude parketvloeren en oude oppervlaktelagen, die ongeschikt zijn om als ondergrond voor de lijm te dienen, zoals verfresten, vernis, oude lijm lagen grondig verwijderen. Extreem poreuze en poederige ondergronden voorbehandelen met primer CS 60. Vette houtsoorten goed ontvetten voor verlijming. Construction Sealer Floor met behulp van een getande lijmkam op de ondergrond aanbrengen. Daarna het parket op de juiste plaats aanbrengen en in de Construction Sealer Floor drukken. Eventuele correcties kunnen binnen 15 min. worden uitgevoerd. De beste verlijming wordt bereikt wanneer er een lijmlaag na indrukking overblijft van ongeveer 2 mm. De open tijd van Construction Sealer Floor bedraagt ca. 30 minuten. Indien er veel spanning op het parket staat dient men na het leggen gedurende de afbindtijd het parket met enige zware voorwerpen op zijn plaats te houden. Na het leggen mag de eerste 6-8 uur niet over de ingelijmde oppervlakte gelopen worden. Er dient rekening te worden gehouden met het uitzetten van hout op aangrenzende bouwdelen. Schuren/lakken van het parket mag pas plaats vinden na 48 uur. Natte lijmresten zijn te verwijderen met Cleaner CS 60®

BELANGRIJK:

De aangegeven verwerkingstijden zijn gebaseerd bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Deze lijm heeft vocht nodig tijdens de uitharding, een te gering vocht aanbod vertraagt de uitharding. Daarom dient bij ondervloeren met geen vocht aanbod of bij een lage luchtvochtigheid (bijvoorbeeld in de winter) de ruimte bevochtigd te worden. Bij de verlijming dient er op gelet te worden, dat de temperatuur van de ondervloer, lijm, parket en verwerkingsruimte overeenkomen. Bij koud weer moet daarom zowel het parket als de lijm tijdig in de verwerkingsruimte geacclimatiseerd worden. De houtvochtigheid van de elementen moet tussen 8% en 15 % liggen, met een maximum afwijking van 4%

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

EIGENSCHAPPEN:

Temperatuurbestendigheid : van -40°C tot + 100°C.
Vocht- en vorstbestendigheid : goed.
Chemicaliënbestendigheid : bestand tegen weersinvloeden, UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren en zouten.
Verwerkingstemperatuur : +5°C tot +35°C.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisgrondstof : MSP.
Karakter : Elastisch.
Kleur : Gebroken wit.
Dichtheid : 1600 kg/m³.
Consistentie : Pasteus.
Huidvorming : na ca. 30 minuten bij 20°C.
Hardheid : ca. 40 shore A.
Krimp : geen.
Doorharding : ca. 2-3 mm. per 24 uur.
Maximale rek : 250%.
Treksterkte : ca. 1.25 N/mm².
Schimmelbestendig : uitstekend.
Verbruik : 0,7-1,4 m²/kg.

HOUDBAARHEID

Construction Sealer Floor is in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 3 maanden na productie houdbaar.

VERPAKKING

10 kg. en 16 kg.



Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES