

BIJLARD LOODSEALER®



PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een speciaal ontwikkelde elastische lijm en afdichtingskit voor het verbinden en afdichten van bladlood en zink.

TOEPASSINGSGEBIED

Verlijming van bladlood onderling en schimmelwerende aansluitvoegen zonder primer op vrijwel elke in de bouw voorkomende, zelfs vochtige ondergronden. Isocyaan- en oplosmiddelvrij. Geeft geen randzonevervuiling. Is niet corrosief en bevat geen siliconen. Patineerolie pas na droging van de Loodsealer aanbrengen. Bij zeer poreuze ondergronden Primer CS 60 gebruiken.

Gebruiksaanwijzing: alleen aanbrengen op schone, stof- en vetvrije ondergrond.

Temperatuurbestendigheid: tussen -40°C en +100°C.

Houdbaarheid: in goed gesloten verpakking tussen +5°C en +25°C en droge plaats, tenminste 9 maanden houdbaar na productiedatum.

VERWERKING

Bewerking ondergrond: de ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij zijn. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon. Gereedschap: spuitkoker met hand- of luchtkitspuit verwerken.

Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen of dotten. Aandrukken en/of fixeren en laten uitharden. Niet verwerken beneden +5°C. Natte lijmresten verwijderen met **Cleaner CS 60**.

Afdichten: voor een optimale werking van de kit, de voeg net zo diep als breed maken, min. 5 mm. Kit afstrijken met natte vinger of een vochtig plamuurmes.

EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +100°C.

Vocht- en vorstbestendigheid: goed. Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen alle weersinvloeden,

UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten. Overschilderbaarheid: goed.

Elasticiteit: blijvend elastisch.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisgrondstof	: MSP
Kleur	: grijs
Dichtheid	: 1380 kg/m ³ .
Verspuitbaarheid	: 3 mm/6.3 Bar.
Huidvorming	: na ca. 10 minuten bij 20°C.
Kleefvrijtijd	: na ca. 4 uur.
Hardheid (kleuren)	: ca. 60 shore A.
Krimp	: geen.
Doorharding	: ca. 2-3 mm. per 24 uur.
Rek bij breuk	: 300%.
Treksterkte	: ca. 2.2 N/mm ² .
Schimmelbestendig	: uitstekend.
Verbruik	: ca. 7,25 m ¹

HOUDBAARHEID

Loodsealer® is in **ongepende** verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 9 maanden houdbaar na productie.

VERPAKKING

Spuitkokers van 290 ml.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES